

Herstellung von Fugen durch Schneiden und Vergießen

Position ...10... ..m

- Halbstarre Deckschicht geradlinig zu allen Anschlussbereichen frühestmöglich schneiden.
- Breite des Schnitts 1,5 cm.
- Tiefe des Schnitts ≥ 5 mm der Einbaudicke der Halbstarren Deckschicht.
- An Einbauteilen und in die Fläche hineinragenden Ecken sind entsprechende Überschnitte durchzuführen.
- Säubern der Fuge und Entfernung des Schneidschlammes/-mehl noch am Schneidtag.
- Überfahrbereiche leicht anfasen.
- Verfüllung des Fugenraumes mit bitumenhaltigem Heißverguss nach ZTV Fug-StB.