

Fugenband

Position ...7... ..m

Fugen in Anschlüssen (z. B. Rundungen und Ecken), die nach Herstellung der Halbstarren Deckschicht nicht geschnitten werden können, müssen vor Einbau des Asphaltträgerüsts wie folgt behandelt werden:

- Anschlüsse reinigen, ggf. trocknen
- Danach die Flanken mit geeignetem Voranstrich gemäß den Angaben des Fugenbandherstellers einstreichen.
- Schmelzbares 10 mm dickes Bitumen-Fugenband in vorgesehener Einbaudicke der Halbstarren Deckschicht einbauen sowie an der zu verklebenden Seite anschmelzen und vollflächig andrücken. Das Bitumen-Fugenband ist bündig anzubringen.